



**Presyn eco (AHG 18)**

«Recycling-Beton» Presyn eco schliesst den Stoffkreislauf und fördert den ökonomischen und bautechnisch sinnvollen Einsatz von RC-Gesteinskörnungen.

| Sorte | Festigkeit | Kons. | D/max | Preis abWerk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Bemerkungen |
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|

**Expositionsklassengruppe XC2**

|      |        |    |    |        |           |
|------|--------|----|----|--------|-----------|
| eco1 | C25/30 | F4 | 32 | 218.00 | Kranbeton |
| eco2 | C25/30 | F4 | 22 | 223.00 | Kranbeton |
| eco3 | C30/37 | F4 | 32 | 227.00 | Kranbeton |
| eco4 | C30/37 | F4 | 32 | 234.00 | Pumpbeton |

**Gehalt RC-C (Material mindestens 25%)**

**C25/30 = E-25 ≥ 25000 N/mm<sup>2</sup>**

**C30/37 = E-30 ≥ 30000 N/mm<sup>2</sup>**



**Presyn pretop uno**

Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A  $q_w < 10 \text{ g/m}^2 \text{ h}$ .  
Erreicht die Anforderungen des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

| Sorte | Festigkeit | Kons. | D/max | Preis abWerk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Bemerkungen |
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|

**Expositionsklassengruppe XC2**

**Presyn pretop uno (AHG 10)**

|      |        |    |    |        |                 |
|------|--------|----|----|--------|-----------------|
| uno1 | C25/30 | F4 | 32 | 224.00 | Kranbeton       |
| uno2 | C25/30 | F4 | 32 | 225.00 | Pumpbeton       |
| uno3 | C25/30 | F4 | 16 | 233.00 | Kran-/Pumpbeton |
| uno4 | C30/37 | F4 | 32 | 225.00 | Kranbeton       |
| uno5 | C30/37 | F4 | 32 | 228.00 | Pumpbeton       |
| uno6 | C30/37 | F4 | 16 | 239.00 | Kran-/Pumpbeton |

## Presyn pretop

| Sorte | Festigkeit | Kons. | D/max | Preis abWerk<br>CHF/m <sup>3</sup> | Bemerkungen |
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------|-------------|

### Presyn pretop «Weisse Wanne»

(AHG 10)

#### Die Betonsorten Presyn pretop «Weisse Wanne» entsprechen den Anforderungen nach Norm SIA 272 3.1.2

|          |        |    |    |        |           |
|----------|--------|----|----|--------|-----------|
| pretopw1 | C25/30 | F4 | 32 | 227.00 | Kranbeton |
| pretopw2 | C25/30 | F4 | 32 | 230.00 | Pumpbeton |

### Presyn pretop mono

(AHG 10)

#### Erfüllt die WD-Prüfung nach SIA 262/1 Anhang A qw < 10 g/m<sup>2</sup> h Vorsicht bei Temperaturen < 5 Grad sowie > 25 Grad

|       |        |    |    |        |                 |
|-------|--------|----|----|--------|-----------------|
| mono1 | C30/37 | F4 | 32 | 239.00 | Kran-/Pumpbeton |
| mono2 | C30/37 | F4 | 16 | 244.00 | Kran-/Pumpbeton |

## Expositionsklassengruppe XC2

### Presyn pretop

(AHG 10)

|         |        |    |    |        |                   |
|---------|--------|----|----|--------|-------------------|
| pretop1 | C25/30 | F4 | 32 | 220.00 | Kranbeton         |
| pretop2 | C25/30 | F4 | 32 | 221.00 | Pumpbeton         |
| pretop3 | C30/37 | F4 | 32 | 224.00 | Kranbeton         |
| pretop4 | C25/30 | F4 | 16 | 225.00 | Kranbeton         |
| pretop5 | C25/30 | F4 | 16 | 229.00 | Pumpbeton         |
| pretop6 | C30/37 | F4 | 16 | 250.00 | Sanierschlauch 65 |

### Presyn Sichtbeton pretopS

(AHG 10)

#### Expositionsklassengruppe XC2

|          |        |    |    |        |                 |
|----------|--------|----|----|--------|-----------------|
| pretopS1 | C25/30 | F4 | 32 | 225.00 | Kran-/Pumpbeton |
|----------|--------|----|----|--------|-----------------|

#### Expositionsklassengruppe XC4, XF1

|          |        |    |    |        |                 |
|----------|--------|----|----|--------|-----------------|
| pretopS2 | C30/37 | F4 | 32 | 234.00 | Kran-/Pumpbeton |
| pretopS3 | C30/37 | F4 | 16 | 242.00 | Kran-/Pumpbeton |

#### Expositionsklassengruppe XC4, XF1, XD1

|          |        |    |    |        |           |
|----------|--------|----|----|--------|-----------|
| PRESCCSI | C30/37 | F6 | 16 | 284.00 | Pumpbeton |
|----------|--------|----|----|--------|-----------|